

Technikai adatlap

Anaerob termékek csavarrögzítő 02K70 nagy szilárdságú

A WIKO 02K70 csavarrögzítő egy univerzális rögzítő, mely nagy szilárdsággal rendelkezik. Ideálisan alkalmas bármilyen csavar, támcsvavar, merevítő csavar rögzítésére, melyhez előtisztítás nem szükséges. Szinte elmozdíthatatlan, vagy nagyon nehezen elmozdítható kötéseket hoz létre támcsvavaroknál, különböző csapágyaknál.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

10 ml flakon	02K70.F10
50 ml flakon	02K70.F50
250 ml flakon	02K70.F250

Termék tulajdonságok:

- kiváló a nagy szilárdsága
- elmozdíthatatlan kötéseket hoz létre
- bármilyen csavar, anya, menet, csapágy tömítésére és rögzítésére
- nagyon erős igénybevételű csavar, csapágy rögzítésére fejlesztették ki

Fizikai tulajdonságok (még folyékony állapotban):

Kémiai besorolás:	metakrilát, anaerob gyanta
Szín:	zöld / fluoreszkáló
Viszkozitás:	400-700 mPas
Sűrűség:	1,07-1,11 g/ml
Max. menet méret:	M 20
Gyulladás pont:	> 100°C
Feldolgozási hőmérséklet:	optimális + 23°C
Tárolás:	száraz és hűvös helyen
Eltarthatóság:	12 hónap

Fizikai tulajdonságok (már kikeményedett állapotban):

Rögzülési idő:	5-10 perc
Funkciós rögzülés:	3-6 óra
Végleges kötési idő:	12-24 óra
Leszakadási nyomaték:	30-50 Nm
További csavaró nyomaték:	30-50 Nm
Hőmérséklettűrés:	- 55°C – tól + 150°C-ig

A fenti mért adatok: csavar M10X20 8.8 minőségben – anya 0.8 d 24 órára

Használati utasítás:

A termék nem alkalmas fém- műanyag peremkötésekhez.

Csak fém menetekhez, kötésekhez lehet használni!

A ragasztani kívánt felületnek száraznak, por, zsír, olaj és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ehhez használjon speciálisan kifejlesztett WIKO Ipari gyors tisztítót. Utána a hézagot a két darab között teljesen töltsse ki a felülettömítővel, majd illessze össze a darabokat és teljesen zárja le. Ha nem elég jól zárta le, az szivárgásokhoz vezethet. A kikeményedési folyamat közben már ne mozgassa el /meg. Hagyja a terméket 24 órán át száradni.

Amennyiben passzív felületet vagy alacsony hőmérséklet áll a rendelkezésére, abban az esetben használja a speciálisan kifejlesztett WIKO Anaerob aktivátor terméket, mellyel gyorsabb kikeményedési idő érhető el. Az aktivátor használatánál 15%-al csökken a szilárdság. Használat előtt kérem olvassa át a biztonsági adatlapot tanácsért.