

## Technikai adatlap

### Cink spray

A WIKO Cink spray ( sötét szürke színű) egy gyorsan száradó spray, kiváló hosszú távú korrózióvédelmet nyújt fémek számára. A Cink spray termékben 99%-os cink tisztaság. A termék biztonságos korrózió védelmet nyújt a fűrt és hegesztett pontok, vagy vágási helyek számára, csakúgy, mint egy alapozó réteget berendezések és alkatrészek számára, melyek állandóan ki vannak téve légköri hatásoknak.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

400 ml spraydoboz                      AZIN.D400

#### **Tulajdonságok:**

- Gyorsan száradó, sima pórusmentes réteget képez
- Hőmérséklettűrése + 500°C-ig
- Nagyon jól tűri a koszt és a vizet
- Dupla védelem az időjárás ellen
- Minden fajta fémen tökéletesen tapad
- Takarékos felhasználás
- Újra bevonható minden fajta felület előkészítés nélkül

#### **Alkalmazási területek:**

- Hegesztési és fűrési helyek befestése
- Újra galvanizálás és a sérült galvanizálás kijavítása
- Sokoldalú felhasználás az iparban és a kézművesiparban: légkondicionáló és szellőztető berendezések esetén, fűtő berendezéseknél, csővezetékek építésénél- ahol időjárás állóság nagyon fontos
- Optikai kiegyenlítés a frissen horganyzott termékeknél
- Iparban, karosszéria gyártásnál, járműiparban, ott ahol a fémnek korrózióvédelemre van szüksége

#### **Használati utasítás:**

A karbantartani kívánt felületet meg kell tisztítani a zsírtól, olajtól, rozsdától és az erős szennyeződésektől. Ehhez a folyamathoz használjon Wiko tisztítókat. A felhasználási hőmérséklet: + 16°C és + 25°C között kell lennie. Használat előtt a terméket kb. 3 percen át intenzíven rázni kell, amíg a rázó golyó hangját hallani lehet. Majd a kívánt felületre 20-30 cm távolságból vigye fel a terméket vízszintes és függőleges mozdulatokkal, kereszt irányban. 8 perc után a felület porszár, 20-30 perc után már érinthető és 24 óra elteltével teljesen száraz.